



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

## Scheda tecnica – 24 novembre 2009

# FissaFondo M31

Fondo per superfici murarie esterne.

### IMPIEGO

Per la preparazione di intonaci civili da trattare con idropitture per muri esterni.

### CARATTERISTICHE

#### AZIONE:

Isolante fissativo.

#### PROPRIETA':

Antistatico, idrorepellente.

#### COLORABILE:

Con **Forte M15 Solas** max 10%.

#### RESA:

circa 10/12 mq/litro.

#### ESSICCAZIONE:

Dopo circa 24 ore. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

#### ESENTE DA:

Resine acriliche, viniliche, alchidiche, di poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

#### CONFEZIONI:

0,750 litri

3,5 litri

14 litri

### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

### DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, oli di lino, tung e turco, dammar, resinato di zinco, resinato glicerico, lecitina di soia, caseina di latte, gomma xantano, idrossido di ammonio, stearati, essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,75% nel prodotto).

### INDICAZIONI D'IMPIEGO

- **Mescolare bene prima dell'uso.**
- Stendere il prodotto a pennello o rullo, facendo attenzione a non lasciare gocce, colature o striature.
- Non applicare a temperature inferiori agli 8°C.
- La superficie è asciutta dopo 24 ore circa a 20°C e 60% di umidità relativa.

### PULIZIA ATTREZZI

Con acqua e sapone.

### CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 7°C si conserva per almeno 12 mesi.

### AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

### VOCE DI CAPITOLATO

Fondo alle resine vegetali per la preparazione di superfici murarie in esterno tipo **FissaFondo M31 Solas**, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime.

Ha una resa di 11 mq/L. Applicare a pennello o rullo. Pronto all'uso su muro.

### DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile):



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

## Scheda tecnica – 24 novembre 2009

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	<b>Sottocategoria</b>	<b>Tipo</b>	<b>Fase I</b> (g/l(*)) (dal 1.1.2007)	<b>Fase II</b> (g/l(*)) (dal 1.1.2010)	<b>COV</b> <b>Solas</b> <b>g/l</b>
h	Primer fissativi	BA	50	30	6