



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 5 maggio 2010

Finitotetto L48

Finitura oleocerosa lucida per travi, perline e strutture in legno per interni ed esterni.

IMPIEGO

Indicato per interni ed esterni come mano a finire su travi e perline già impregnate .
Ottimo come finitura su tutti gli impregnanti Solas (**Linfa U60 Solas, Fibra U20 Solas, Folia U70 Solas, Impregnante L13 Solas**).

CARATTERISTICHE

AZIONE:

Idro-oleorepellente.

PROPRIETA':

Semplifica grandemente i lavori di manutenzione.

PROTEZIONE:

Da intemperie, dall'ingrigimento dovuto agli U.V., dallo sporco e da macchia.

ASPETTO:

Semilucido, pieno. (Aspetto in barattolo: gel antigoccia)

COLORABILE:

Con **Smalto per esterni/interni F11 Solas**.

RESA:

15 mq/litro su superfici piallate e carteggiate.

ESSICCAZIONE:

12 ore. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

ESENTE DA:

Resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretani, isofalati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

CONFEZIONI:

0,750 litri (per 11mq)

5,00 litri (per 75 mq)

20 litri (per 300 mq)

DILUIZIONE

Pronto all'uso a pennello. Se necessario diluizione max con 5% di **Fluente L30 Solas**. Va diluito opportunamente per impiego a spruzzo. Diluizioni superiori danno meno pienezza e meno lucidità.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Oli di tung e lino, resinato di calcio, cera d'api, terpeni d'arancio, lecitina di soia, biossido di titanio, bentonite, essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, rafia minerale inferiore a 0,93% nel prodotto).

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Non utilizzare sulle parti interne dei mobili.
- **Mescolare bene prima dell'uso.**
- Stendere a pennello, rullo a pelo corto, o spruzzo.
- In esterno applicare sempre 2 mani.
- La seconda mano va applicata a distanza di 12 ore.
- Qualora si utilizzi il prodotto nelle tinte incolori, bianco e pastello, le superfici trattate non esposte alla luce potrebbero ingiallire. Per ridurre questo effetto non coprire le parti trattate per almeno 5/7 giorni.

PULIZIA ATTREZZI

Con **Fluente L30 Solas**.

CONSERVAZIONE

Ben chiuso, al fresco ed al riparo dal gelo, si conserva per almeno 2 anni.



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 5 maggio 2010

AVVERTENZE

Tenere lontano dalle fonti di calore. **Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi o immersi in acqua.** Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

Fraasi di rischio obbligatorie per legge: E' infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

VOCE DI CAPITOLATO

Finitura oleocerosa idrorepellente, protettiva dagli UV, antigoccia, satinata, adatta per travi, perline e strutture in legno del tetto in interni e esterni già impregnate, tipo **Finitotetto L48 Solas**, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime. Ha una resa di 15 mq/L. Applicare 2 mani a distanza di 12 ore a pennello, rullo o spruzzo.

DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile):

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Fase I (g/l(*)) (dal 1.1.2007)	Fase II (g/l(*)) (dal 1.1.2010)	COV Solas g/l
e	Vernici e impregnanti legno	BS	500	400	250