



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 29 aprile 2010 Speciale Solas Restauro (SSR), formulato per restauro conservativo (Solas Speciality for Restoration).

Belparquet L19

Olio tonalizzante e nutriente da manutenzione per parquet.

IMPIEGO

Per qualsiasi tipo di legno trattato ad olio-cera.

CARATTERISTICHE

AZIONE:

Nutre il pavimento restituendo oleo-idrorepellenza.
Pulisce da macchie ostinate.

PROPRIETA':

Semplifica grandemente i lavori di manutenzione.

ASPETTO:

Tonalizza i pavimenti ingrigiti restituendo lucentezza e colore.

COLORABILE:

Con al massimo il 7% di **Smalto esterni/interni F11 Solas**.

RESA:

20 mq/litro.

ESSICCAZIONE:

Circa 4/8 ore.

Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

CALPESTABILITA':

4/8 ore.

ESENTE DA:

Resine acriliche, viniliche, alchidiche, da poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

CONFEZIONI:

1 litro (per 25 mq)

5 litri (per 125 mq)

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

COLORI

Trasparente e bianco.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Oli di tung e lino, resinato di calcio, terpeni d'arancio, lecitina di soia, essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, raga minerale inferiore a 0,23% nel prodotto).

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Non utilizzare sulle parti interne dei mobili.
- **Mescolare bene prima dell'uso.**
- Spruzzare sul pavimento e stendere uniformemente con spandicera asciutto fino a ravvivare il tono del parquet.
- Stenderne in strato molto sottile.
- Attendere almeno 4/8 ore prima di calpestare.
- Su pavimenti colorati di bianco usare solo **Belparquet L19U150 Solas bianco**.
- Qualora si utilizzi il prodotto nelle tinte incolore, bianco e pastello, le superfici trattate non esposte alla luce potrebbero ingiallire. Per ridurre questo effetto non coprire le parti trattate per almeno 5/7 giorni.

PULIZIA ATTREZZI

Con **Fluente L30 Solas** e subito con acqua e sapone.

CONSERVAZIONE

Al riparo da fonti di calore. Teme il gelo, non conservare a temperature inferiori a 7°C.



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 29 aprile 2010 Speciale Solas Restauro (SSR), formulato per restauro conservativo (Solas Speciality for Restoration).

AVVERTENZE

Tenere lontano dalle fonti di calore.

Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi oppure immersi in acqua. Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

Fraasi di rischio obbligatorie per legge:

E' infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile):

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Fase I (g/l(*)) (dal 1.1.2007)	Fase II (g/l(*)) (dal 1.1.2010)	COV Solas g/l
f	Impregnanti non filmogeni	BS	700	700	699