



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 7 maggio 2010

PreSmalto F20

Fondo pre-smaltatura su legno e superfici murarie.

IMPIEGO

Per la preparazione di superfici in legno, intonaci civili e rasature a gesso, da trattare con smalto.

CARATTERISTICHE

AZIONE:

isolante fissativo per la preparazione dei fondi da trattare con smalto.

PROPRIETA':

antistatico, idrorepellente.

COLORABILE:

Con smalto **Opale F50 Solas**.

RESA:

circa 10/15 mq/litro.

ESSICCAZIONE:

dopo circa 24 ore.

Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.

ESENTE DA:

resine acriliche, viniliche, alchidiche, di poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.

CONFEZIONI:

0,750 litri

2,5 litri

20 litri

DILUIZIONE

Muro: pronto all'uso.

Legno: aggiungere il 30% di acqua

(per 0,750 litri - 0,150 litri di acqua;

per 2,5 litri - 0,500 litri di acqua;

per 20 litri - 4 litri di acqua).

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, oli di lino, tung e turco, dammar, resinato di zinco, resinato glicerico, lecitina di soia, caseina di latte, gomma xantano, idrossido di ammonio, ottoborato di sodio, stearati, essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,75% nel prodotto).

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Non utilizzare sulle parti interne dei mobili.
- **Mescolare bene prima dell'uso.**
- Stendere il prodotto a pennello o con rullo a pelo corto.
- Non applicare a temperature inferiori agli 8°C.
- La superficie è asciutta dopo 24 ore circa a 20°C e 60% di umidità relativa.

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua e sapone.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 7°C si conserva per almeno 12 mesi.

AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 7 maggio 2010

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo alle resine vegetali per la preparazione di superfici murarie o in legno da trattare con smalti, tipo **PreSmalto F20 Solas**, esente

da resine acriliche,viniliche, alchidiche, da poliuretani, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime.

Ha una resa di 12 mq/L. Applicare a pennello o con rullo a pelo corto. Pronto all'uso su muro. Per legno aggiungere 30% di acqua.

DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile):

qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

| | Sottocategoria | Tipo | Fase I (g/l(*)) (dal 1.1.2007) | Fase II (g/l(*)) (dal 1.1.2010) | COV Solas g/l |
|---|------------------|------|---|--|---------------------|
| h | Primer fissativi | BA | 50 | 30 | 6 |