SOLAS s.a.s. Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc) - Tel: (++39) 039.928.46.87 fax: 039.990.50.63
www.vernicinaturali.it e-mail: info@solasnet.it

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Scheda tecnica – 7 maggio 2010

Smalto esterni/interni F11

Colorante, semilucido.

IMPIEGO

Per muro, legno e metallo in esterni o interni su superfici appositamente preparate.
Colorante ottimo per tutta la linea smalti e prodotti a olio.

CARATTERISTICHE

AZIONE:
altamente idrorepellente, protettiva;
COLORANTE PER LA LINEA AD OLIO.
PROPRIETA':
Semplifica grandemente i lavori di manutenzione.
ANTISTATICO:
non attira la polvere.
ASPETTO:
semilucido, coprente, bianco o colorato (vedi cartella colori).
RESA:
15 mq/litro.
ESSICCAZIONE:
48 ore. Dati riferiti alla temperatura di 20˚C e umidità rel. del 60%.
Temperature inferiori o tassi di umidità superiori possono allungare i tempi di essiccazione.
ESENTE DA:
resine acriliche,viniliche, alchidiche, di poliuretanici, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere.
CONFEZIONI:
2,5 litri (per 37,5 mq)
0,750 litri (per 11 mq)
0,250 litri (per 3,75 mq)
0,100 litri (per 1,5 mq)

DILUIZIONE

Pronto all'uso o con il 5% di **Fluente L30 Solas**.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Oli di lino, tung e ricino, dammar, cera d'api, lecitina di soia, bentonite, terpene d'arancio, essiccanti privi di piombo (Co, Ca, Zr, ragia minerale inferiore a 0,75% nel prodotto), biossido di titanio, talco privo di amianto, blu oltremare.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

- Non utilizzare sulle parti interne dei mobili.
- Su legno e muro nuovo: preparare il fondo con **PreSmalto F20 Solas** e applicare 2 o 3 mani di **Smalto esterni/interni F11 Solas**.
- Su supporti metallici nuovi: sgrassare il fondo con **Fluente L30 Solas**. Applicare una mano di **Profondo F21 Solas** e 2 mani di **Smalto esterni/interni F11 Solas**.
- Su fondi già smaltati: carteggiare finemente ed applicare 2 mani di **Smalto esterni/interni F11 Solas.**
- Per la laccatura su legno preparare il fondo con una o 2 mani di **Diamantite F10 Solas** finemente carteggiata.
- Applicabile a pennello, rullo a pelo corto, spruzzo.
- Lo spessore del film secco di smalto deve essere compreso tra 20 e 40 micron; spessori superiori ne ritardano l'essiccazione in modo eccessivo.
- La prima mano è sovrapplicabile dopo 48 ore.
- Essica in profondità dopo 72 ore.
- Durezza finale in 7-15 giorni.
- Qualora si utilizzi il prodotto nelle tinte incolore, bianco e pastello, le superfici trattate non esposte alla luce potrebbero ingiallire. Per ridurre questo effetto non coprire le parti trattate per almeno 5/7 giorni.

SOLAS s.a.s. Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc) - Tel: (++39) 039.928.46.87 fax: 039.990.50.63
www.vernicinaturali.it e-mail: info@solasnet.it

Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

PULIZIA ATTREZZI

Con **Fluente L30 Solas**.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare si conserva per almeno 2 anni.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalle fonti di calore. **Pericolo di autocombustione degli stracci imbevuti che vanno tenuti ben stesi oppure in recipienti metallici chiusi oppure immersi in acqua.** Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto. Frasi di rischio obbligatorie per legge: E' infiammabile. Irritante. In caso di contatto lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

VOCE DI CAPITOLATO

Smalto antistatico per interni alle resine vegetali tipo **Smalto esterni/interni F11 Solas**, esente da resine acriliche,viniliche, alchidiche, da poliuretanici, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili.
In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime. Ha una resa di circa 15 mq/L. Applicabile a rullo, pennello o spruzzo.
Il muro deve essere preparato con sottofondo tipo **PreSmalto F20 Solas** alle resine vegetali, il legno da laccare con sottofondo tipo **Diamantite F10 Solas**, il ferro con antiruggine tipo **Profondo F21 Solas**.

DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile):
qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	**Tipo**	**Fase I** (g/l(*)) (dal 1.1.2007)	**Fase II** (g/l(*)) (dal 1.1.2010)	**COV Solas g/l**
d	Pitture per finiture int/est	BS	400	300	261,5