

Trattamento alta protezione per pavimenti in cotto.

Effetto bagnato.

Speciale per locali ad alto rischio di macchie anche oleose (cucine, ristoranti ecc..)

## PREPARAZIONE

Attendere la completa fuoriuscita dell'umidità dal pavimento (se su massetto almeno 60/90 giorni). Pulire accuratamente il pavimento sia meccanicamente che lavando con **Neutralizzante D03 Solas**. Risciacquare con acqua ed attendere l'asciugatura completa.



## PRIMA FASE

Distribuire con spandicera 1 mano di **Cottoprotetto C12 Solas** non diluito. Non eccedere con il prodotto.



## COLORAZIONE

Per una leggera colorazione del cotto aggiungere alla prima mano di **Cottoprotetto C12 Solas** non più del 7% di **Smalto esterni/interni F11 Solas**.



## SECONDA FASE

Per pavimenti antichi, vecchi o fatti con impasto a mano. Solo se il trattamento risulta non omogeneo e/o il prodotto risulta assorbito troppo in profondità, dopo 8 ore distribuire con spandicera una seconda mano di **Cottoprotetto C12 Solas** senza diluizione. Uniformare eventuali eccessi subito dopo l'applicazione.



## TERZA FASE

Attendere 24 ore per l'essiccazione completa. Stendere 1 mano di balsamo di cera **Lucente liquido L26 Solas** a pennello o a spandicera, stendendolo accuratamente ed omogeneamente ed evitando eccessi o grumi di prodotto. Con temperature inferiori ai 20°C è opportuno intiepidire il **Lucente Liquido L26 Solas** prima dell'uso.



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

## MANTENIMENTO

- **PULIZIA:** asportare la polvere e lavare con soluzione di acqua (5 litri) + **Saponetto D11 Solas** (100 ml) + **Lilla L21 Solas** (100 ml)
- **PULIZIA SUPERFICI MOLTO SPORCHE:** asportare la polvere e lavare con soluzione di acqua (5 litri) + **Saponetto D11 Solas** (500 ml).
- **MANTENIMENTO:** una volta all'anno (secondo necessità, quando il pavimento risulta magro o ingrigito) procedere come segue: asportare la polvere, lavare con soluzione di acqua (5 litri) + **SapoNetto D11 Solas** (100 ml). A pavimento asciutto spruzzare una piccola quantità di **Belparquet L19 Solas** su un'area localizzata (2 o 3 mq) e massaggiare con uno straccio asciutto (se possibile con una monospazzola) rimuovendo l'eventuale prodotto non assorbito; ripetere il procedimento sul resto della superficie.
- **ATTENZIONE:** evitare prodotti a base di candeggina, alcool o ammoniaca che potrebbero rovinare la superficie. Ogni 6 mesi lavare con acqua (5 litri) + **Neutralizzante D03 Solas** (100 ml).



## VOCE DI CAPITOLATO

Il ciclo prevede 2 mani e per l'esecuzione occorrono 2 giorni. Calpestabilità dopo 2 giorni.

Su pavimento in cotto ben pulito e completamente asciutto, applicare la prima mano di fondo oleo-idrorepellente per superfici in cotto, protettivo contro le macchie, a base di oli e resine vegetali, tipo **Cottoprotetto C12 Solas**, con una resa di 12 mq/L. Dopo 8 ore applicare una seconda mano dello stesso prodotto uniformando, subito dopo la stesura, eventuali eccessi con l'uso di uno spandicera o di una monospazzola. Attendere 24 ore ed applicare con pennello o spandicera una mano di finitura oleo-cerosa a base di oli e resine vegetali tipo **Lucente liquida L26 Solas**, con resa di 30 mq/L. Tutti i prodotti usati saranno privi di resine acriliche, viniliche, alchidiche, poliuretaniche, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. Nelle schede tecniche di tutti i prodotti compare la dichiarazione totale delle materie prime.

## NOTA BENE

Calpestabilità: con cautela dopo 48 ore. Nei 15 giorni successivi al trattamento il pavimento va usato con cautela. Come di consuetudine le applicazioni non vanno fatte a temperature inferiori ai 14°C.

inBIOEDILIZIA®

ECO PRODOTTO premio 2002  
per l'Associazione Artigiani Lombardi

Solas Vernici e pitture naturali  
I-23870 Cernusco Lombardone (LC) - Via Regina 16  
Tel. 039.92.84.687 - Fax 039.99.05.063  
www.vernicinaturali.it - e-mail: info@solasnet.it  
Informazioni tecniche: a.devecchi@solasnet.it