



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Protocollo di trattamento – 1 ottobre 2007

Superfici murarie interne.

Trattamento con idropitture.

PREPARAZIONE

- L'intonaco e la rasatura fine devono essere ben asciutti e non presentare residui di umidità.
- Verificare bene l'aderenza degli intonaci vecchi. Scrostare parti non ben aderenti e ripristinare con intonaco e rasatura della stessa natura e aspetto di quella vecchia.
- Muri in buono stato che presentano tinteggiature antiche ancora parzialmente presenti vanno raschiati con spatola d'acciaio.

Quando il supporto non presenta più umidità residua procedere come segue:

- Per liberare il muro da muffe e funghi lavare la parete più volte con una soluzione di **Sali di Boro L10 Solas** (1Kg in 7 litri d'acqua tiepida). La stessa soluzione va usata per diluire **Fissante M10 Solas**, **Smagliante M13 Solas** o **Traspirante M11 Solas**.
- Su rasature a gesso, cartongesso o intonaci di argilla, diluire una parte di **Fissante M10 Solas** con 2 parti di acqua o soluzione di **Sali di Boro L10 Solas**.
Negli altri casi, diluire una parte di **Fissante M10 Solas** con 4/6 parti di acqua **Sali di Boro L10 Solas**. Miscelare bene evitando la formazione di grumi.
- Applicare il prodotto su tutta la superficie evitando accuratamente la formazione di gocce e colature sulla muratura.
- Murature con tinteggiature ben aderenti di tipo lavabile, non polverose e senza stuccature richiedono solo l'eventuale pulizia e non l'applicazione di **Fissante M10 Solas**.

PRIMA FASE

Dopo 4/8 ore:

- Diluire **Smagliante M13 Solas** o **Traspirante M11 Solas** con il 20/40% di acqua o soluzione di **Sali di Boro L10 Solas** (1Kg in 7 litri d'acqua tiepida).
- Per colorare in tinta pastello aggiungere **Colori Concentrati acqua M00 Solas** nella quantità voluta (max 20%), oppure secondo Cartella Colori.
- Miscelare bene e a lungo.
- Per colorare con tinte piene usare le versioni neutre di **Smagliante M13 Solas** o **Traspirante M11 Solas** e aggiungere i **Colori Concentrati ad acqua M00 Solas** fino ad un max 20% o secondo Cartella Colori.
- Applicare una mano a rullo o pennello coprendo omogeneamente la superficie.
- L'applicazione va effettuata da spigolo a spigolo senza interruzioni.

SECONDA FASE

Dopo 4/8 ore dalla prima mano procedere con le stesse modalità all'applicazione della seconda mano di **Smagliante M13 Solas** o **Traspirante M11 Solas**.

NOTA BENE

- L'applicazione delle idropitture non va effettuata con temperature inferiori ai 7°C.
- Non applicare idropitture su murature umide. Tutte le murature devono presentare omogeneità di essiccazione ovvero non vi devono essere macchie scure.
- Eventuali danni su pareti richiedono la tinteggiatura da spigolo a spigolo.



Solas non assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.

Protocollo di trattamento – 1 ottobre 2007

VOCE DI CAPITOLATO

Il ciclo prevede 1 mano di fondo e 2 mani di tinta; per l'esecuzione occorrono 2 giorni.

Dopo aver preparato adeguatamente il supporto, applicare 1 mano di fissativo alle resine vegetali, tipo **Fissante M10 Solas**, con una resa di 20mq/L su rasature a gesso e cartongesso, di 40mq/L su altri fondi, da diluire in base alle seguenti indicazioni:

Rasature a gesso, cartongesso, intonaci di argilla:

1 litro di **Fissante M10 Solas** in 2 litri di acqua.

Superfici normali:

1 litro di **Fissante M10 Solas** in 4 litri di acqua.

Superfici poco assorbenti:

1 litro di **Fissante M10 Solas** in 6 litri di acqua.

Dopo 8 ore applicare due mani, a distanza di 8 ore una dall'altra, di idropittura antistatica lavabile per interni alle resine vegetali tipo **Smagliante M13 Solas**, o **Traspirante M11 Solas**, diluita come indicato in scheda tecnica ed etichetta. Tutti i prodotti usati saranno privi di resine acriliche, viniliche, alchidiche, poliuretaniche, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. Nelle schede tecniche di tutti i prodotti compare la dichiarazione totale delle materie prime.