



## CICLO APPLICATIVO 21 2020



# Superfici in legno ad alta usura

Trattamento per piani in legno orizzontali in interni

## TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Legno nuovo o già trattato ad alta usura, in qualsiasi essenza, come TAVOLI, PIANI CUCINA, PIANI BAGNO.

## PREPARAZIONE DEL FONDO

- LEGNO GIA' TRATTATO: eliminare il trattamento esistente tramite lamatura effettuata da un professionista fino a riportare il legno a nuovo.
- LEGNO RICCO DI TANNINI: essenze lignee quali Rovere e Castagno vanno trattate con una mano di **Anti-tannino D05 Solas** prima dell'applicazione dell'impregnante onde evitare la formazione di macchie bruno rossastre.
- Prima di passare al trattamento vero e proprio, il legno deve essere carteggiato con carta di grana 150-120, non utilizzare carte più fini.
- Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.
- Assicurarsi che il legno sia assorbente.

## PRIMA FASE

Utilizzare il fondo ad acqua **U14 Fermalegno** (vedi cartella colori dedicata). Mescolare accuratamente e applicare utilizzando rullo, pennello o tampone, facendo attenzione a non applicare prodotto in eccesso e a dare l'ultimo passaggio nel senso della vena del legno per evitare discromie. Dopo l'assorbimento del prodotto, circa 1 ora, carteggiare la superficie con carta fine, rendendo la superficie più liscia possibile. Eliminare la polvere.

Per essenze lignee poco assorbenti (esotiche, teak, ecc), si consiglia di utilizzare il fondo a solvente naturale **L14 Turapori**.

## SECONDA FASE

**Dopo almeno 4 ore** dall'applicazione del fondo, stendere la prima mano di finitura **L16 Resistente**: finitura a solvente naturale, satinata, adatta per superfici ad alto usura.

Applicare la prima mano di finitura scelta utilizzando rullo, pennello o tampone, prima perpendicolarmente alla vena e poi nel senso della vena. **Stendere in strato molto sottile ed eliminare gli eccessi.**

## TERZA FASE

**Dopo almeno 24 ore** dall'applicazione della finitura, carteggiare la superficie fino a renderla liscia e omogenea. Eliminare eventuali residui sulla superficie.

Applicare la seconda mano di prodotto utilizzando rullo, pennello o tampone, prima perpendicolarmente alla vena e poi nel senso della vena. **Stendere in strato molto sottile ed eliminare gli eccessi.**

**Non utilizzare prima di 3 giorni.**

## MANUTENZIONE ORDINARIA

Evitare di far entrare in contatto la superficie con liquidi e sostanze aggressive quali a titolo di esempio: sgrassatori, acidi e basi forti, prodotti a base di candeggina, ammoniaca, alcool. Pulire sempre la superficie nel più breve tempo possibile.

Per la pulizia e la lucidatura utilizzare il prodotto **Balsamo mobili L15 Solas**.

## MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il trattamento di oliatura garantisce un elevato nutrimento del legno ed il consumo del trattamento solo nella parte superficiale. Si consiglia di procedere con la manutenzione straordinaria solo quando il trattamento appaia non omogeneo, opaco o consumato; l'intervento può essere localizzato anche solo nella zona più usurata.

Asportare la polvere con un panno asciutto, pulire e nutrire la superficie con **Belparquet L19**, applicandolo come da indicazioni in scheda tecnica. Se la superficie è di colore bianco, utilizzare Belparquet in versione bianca. Una corretta manutenzione assicurerà una corretta conservazione del legno nel tempo.

## FAQ

### 1. Come elimino l'eccesso di Resistente L16 o Belparquet L19 se ne ho applicato troppo?

Se il prodotto è ormai asciutto è possibile rimuovere l'eccesso meccanicamente con l'uso di scotch brite, rimuovere eventuali residui solidi e massaggiare successivamente la superficie con un panno imbevuto di Belparquet L19 avendo cura di tirarlo molto bene per uniformare l'effetto.

In caso il prodotto sia ancora appiccicoso è possibile rimuovere l'eccesso con un panno imbevuto di **Fluente L30 Solas**.

---

## NOTA BENE

1. COLORE NATURALE: utilizzare la finitura nel colore U600 per variare il meno possibile il colore del legno.
  2. Applicare due mani di finitura per avere resistenza a macchie e usura.
- 

**Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.**

**Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.**