



LINEA LEGNO

Scheda tecnica Olio di Persia all'acqua U23

Aprile 2018



Olio di Persia all'acqua U23

Olio naturale all'acqua per manutenzione del legno trattato.

Prodotto ad acqua a base di oli e resine naturali adatto per la manutenzione del legno già trattato

IMPIEGO

- Adatto per la manutenzione del legno già trattato con impregnanti e finiture in interni ed esterni.
- Ripristina il trattamento opacizzato ed impoverito dall'usura e ridona idrorepellenza al legno.
- Per rinnovare e pulire i serramenti ed i mobili esterni ed interni restituendo idrorepellenza.

CARATTERISTICHE

ASPETTO

Liquido incolore. Trasparente da asciutto.

AZIONE

Rinnova trattamenti usurati del legno.

RESA

Da 15 a 25 m²/L per mano. La resa è influenzata dal tipo di supporto e dalle condizioni ambientali.

ESSICCAZIONE

- 4-6 ore per la mano successiva. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.
- Temperatura ed umidità differenti da quelle indicate possono modificare i tempi di essiccazione.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, olio di lino e lino cotto, standolio di tung, caseina, borati, olio turco, lecitina di soia, < 1 % IPBC, gomma xantano, essiccante al ferro.

ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati e da sostanze tossiche in genere.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Non utilizzare sulle parti interne dei mobili.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Pulire accuratamente la superficie da trattare prima dell'applicazione.
- Applicare il prodotto a pennello.
- Su superfici in buono stato non eccedere col prodotto, mentre su supporti molto usurati applicare una mano abbondante.
- **Non applicare su trattamenti bianchi (U610 o U415), per questo tipo di supporti la manutenzione va effettuata applicando lo stesso prodotto utilizzato come ultima mano di trattamento, previa eventuale diluizione.**
- L'uso regolare prolunga la durata dei trattamenti degli infissi esterni.
- Non applicare a temperature inferiori a 8°C.

neo SOLAS SRL società unipersonale – Sede Legale e Amministrativa

Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc)

Cod.Fisc. – P.Iva - Iscrizione al Registro Imprese di Lecco n. IT 03858220134

Iscrizione REA C.C.I.A.A. di Lecco nr. LC-402005 Cap. Soc. Euro 10.000,00 I.V. Pec neosolas@legalmail.it

Sito internet: www.vernicinaturali.it e-mail: clienti@solasnet.it Tel: (+39)039.928.46.87 fax: (+39)039.990.50.63



LINEA LEGNO

Scheda tecnica Olio di Persia all'acqua U23 Aprile 2018



DILUIZIONE

- Pronto all'uso.
- Diluibile al massimo con il 5% di acqua, diluizioni superiori a quanto indicato pregiudicano la resistenza della finitura.

COLORAZIONE

Fornito incolore.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/ 7°C si conserva per almeno 2 anni.

PULIZIA ATTREZZI

Per una migliore cura dei pennelli e dei rulli, utilizzare **Lavapennelli D50 Solas**. In alternativa usare acqua e sapone.

AVVERTENZE

Olio di persia U23 Solas contiene IPBC (3-iodo-2-propynyl-butylcarbamate), può causare una reazione allergica, indossare guanti durante l'utilizzo. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Olio di persia ad acqua composto da oli e resine vegetali, per il ripristino e la manutenzione di tutti i manufatti in legno in esterno, già impregnati, o trattati con smalti o altre finiture. Tipo **Olio di Persia U23 Solas**, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isofenolici e da sostanze tossiche in genere. In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime. Ha una resa di 15 - 25 mq/L. Applicare una o più mani a pennello. Pulire le superfici prima di applicare il prodotto.

CONFEZIONI

0,750 litri (per circa 15 mq, 1 mano)

2,5 litri (per circa 50 mq, 1 mano)

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PESO SPECIFICO	1.01 ± 0.05 kg/L
VISCOSITA'	300 - 400 CPs
pH	7 - 8
CONTENUTO SOLIDO	21 ± 2 % m/m
ESSICCAZIONE	4-6 ore
RESA	15-25 m ² /L
COV	0 g/L

neo SOLAS SRL società unipersonale – Sede Legale e Amministrativa
Via Regina 16 I-23870 Cernusco L.ne (Lc)

Cod.Fisc. – P.Iva - Iscrizione al Registro Imprese di Lecco n. IT 03858220134

Iscrizione REA C.C.I.A.A. di Lecco nr. LC-402005 Cap. Soc. Euro 10.000,00 I.V. Pec neosolas@legalmail.it

Sito internet: www.vernicinaturali.it e-mail: clienti@solasnet.it Tel: (+39)039.928.46.87 fax: (+39)039.990.50.63



LINEA LEGNO

Scheda tecnica Olio di Persia all'acqua U23 Aprile 2018



COV - DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Limite g/l*	COV Solas g/l
e	Vernici e impregnanti per legno per finiture/interne esterne	BA	130	0

** limite max di COV consentito dall'1/01/2010 secondo la Direttiva 2004/42/CE.*

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.