



LINEA MURO

Scheda tecnica Potente M06

Aprile 2018



# Potente M06

Idropittura per interni con potere antimuffa alle resine naturali.

Per tinteggiare muri interni nuovi o già pitturati, ben preparati, per prevenire la formazione di muffe.



POTERE COPRENTE

LAVABILITÀ

TRASPIRABILITÀ

## IMPIEGO

- Per la tinteggiatura di parete interne soggette alla formazione di muffe.

## CARATTERISTICHE

### ASPETTO

Bianca opaca.

### AZIONE

Antimuffa. Buona copertura ed elasticità. Antistatica, non attira né fissa la polvere lasciando i muri puliti più a lungo.

### RESA

- 8 - 10 m<sup>2</sup>/L per mano.
- La resa è influenzata dal tipo di supporto e dalle condizioni ambientali.

### ESSICCAZIONE

- 4/8 ore per la mano successiva. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.
- Temperatura ed umidità differenti da quelle indicate possono modificare i tempi di essiccazione.
- Le resine e gli oli naturali per loro natura necessitano di 3/5 settimane per essiccarsi ed indurire completamente, è possibile avvertire un odore caratteristico, non pericoloso, nel periodo seguente all'applicazione del prodotto.

### DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, carbonati di calcio, biossido di titanio, silicati, caolino, caseina, borati, colofonia esterificata, olio di ricino, glicerina, <0,3% cellulosa, IPBC, alluminio magnesio silicato, sodio idrossido, olio essenziale di lavandino, essiccante al ferro.

**ESENTE DA:** resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati e da sostanze tossiche in genere.

### INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Preparazione del muro: applicare sempre una mano di **Fissante M10 Solas** (si veda scheda tecnica).
- Applicare due mani a rullo, pennello o spruzzo.
- Non applicare a temperature inferiori a 8°C.
- Attendere 4/8 ore per la mano successiva.

### DILUIZIONE

- Pronta all'uso.
- **Diluizioni superiori a quanto indicato pregiudicano la resistenza della finitura.**



LINEA MURO  
**Scheda tecnica Potente M06**  
**Aprile 2018**



#### COLORAZIONE

Colorabile con **Puro colore M04 Solas** (si veda cartella colori dedicata).

#### CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/ 7°C si conserva per almeno 2 anni.

#### PULIZIA ATTREZZI

Per una migliore cura dei pennelli e dei rulli, utilizzare **Lavapennelli D50 Solas**. In alternativa usare acqua e sapone.

#### AVVERTENZE

Contiene: IPBC può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

#### VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura antimuffa traspirante per interni alle resine vegetali tipo **Vivace M20 Solas**, esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati e formaldeide. La colorazione è data da pigmenti minerali fotostabili tipo **Puro colore M04 Solas** e **Sistema idro-toner M05**. In scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime. Ha una resa di 8-10 mq/L per mano ed è pronta all'uso. È applicabile a rullo, pennello o spruzzo. Applicare 2 mani a distanza di 8 ore. Il fondo deve essere preparato con isolante fissativo alle resine vegetali tipo **Fissante M10 Solas**.

#### CONFEZIONI

0,750 litri (per 7 – 8 mq, 1 mano)

3,5 litri (per 30 - 35 mq, 1 mano)

14 litri (per 125 – 140 mq, 1 mano)

## CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

<b>PESO SPECIFICO</b>	1.5 ± 0.05 kg/L
<b>VISCOSITA'</b>	2000-3000 CPs
<b>pH</b>	8 - 9
<b>CONTENUTO SOLIDO</b>	63 ± 2 % m/m
<b>ESSICCAZIONE</b>	4 - 8 ore
<b>RESA</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /L
<b>COV</b>	0.3 g/L

#### COV - DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Limite g/l*	COV Solas g/l
a	Pitture opache per pareti e soffitti interni.	BA	30	<b>0.3</b>

\* limite max di COV consentito dall'1/01/2010 secondo la Direttiva 2004/42/CE.



LINEA MURO

## Scheda tecnica Potente M06

Aprile 2018



Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.