

Protocollo trattamento Laccatura Mobili

CICLO A SOLVENTE

Per preparare il fondo per una laccatura si consiglia di applicare una o due mani di **Fondo per laccature T21 a solvente Solas** carteggiando finemente tra una mano e l'altra. Successivamente applicare una o due mani di **Finitura per laccature a solvente Solas**.

N° mani		Prodotto
1	Fondo	Fondo per laccature T21 a solvente
2	Finitura	Finitura per laccature T88 a solvente

- L'applicazione consigliata per ottenere un miglior effetto estetico è quella a spruzzo.
- La finitura è fornibile in colorazioni a richiesta.

CICLO CONSIGLIATO

1. Applicazione a spruzzo di **Fondo per laccature T21 a solvente**.
2. Asciugatura 2/4 ore e carteggiatura dopo 24 ore.
5. Se necessario per aumentare la coprenza ripetere le fasi 1. e 2.
6. Applicazione a spruzzo di **Finitura per laccature T88 a solvente**.
7. Asciugatura 4/8 ore, durezza del film in 8/12 ore.
8. Ripetere le fasi 6. e 7.

N.B. alte temperature (30-40°C) e ventilazione forzata diminuiscono i tempi di asciugatura.

N.N.B seguire tutte le indicazioni di sicurezza riportate in scheda tecnica e di sicurezza. Per l'applicazione a spruzzo indossare mascherina ed abiti adeguati che proteggano la pelle.