



CICLO APPLICATIVO 2 2018



Muro esterno

Trattamento con idropittura al quarzo per esterni

PREPARAZIONE DEL FONDO

- In caso di intonaco nuovo: l'intonaco e la rasatura fine devono essere ben asciutti e non presentare residui di umidità (indicativamente 7/15 giorni per la rasatura a stabilitura fine e 90 giorni per intonaco più rasatura fine).
- In caso di intonaco vecchio: Verificare bene l'aderenza degli intonaci vecchi. Scrostare parti non ben aderenti e ripristinare con intonaco e rasatura della stessa natura e aspetto di quella vecchia.
- Murature sporche di smog vanno lavate con acqua e spazzola, meglio con idrogetto e possibilmente con l'aggiunta di detergenti per asportare le parti grasse. Anche i muri in buono stato che presentano tinteggiature antiche ancora parzialmente presenti vanno lavati con acqua e spazzola (scopa di saggina) oppure con idrogetto.
- Per liberare il muro da eventuali muffe e funghi spruzzare la parete con **Antimuffa K52** pronto all'uso ed eliminare gli eventuali residui di sporco.

PRIMA FASE

Applicare sempre **FissaFondo M31 Solas** pronto all'uso su tutta la superficie evitando la formazione di gocce e colature sulla muratura. Attenzione: le zone con rasature e stuccature nuove vanno comunque trattate con **FissaFondo M31 Solas**.

SECONDA FASE

Dopo 24 ore dalla preparazione del fondo

- Diluire Forte M15 Solas con il 15%-30% di acqua. La diluizione dipende dal tipo di supporto sul quale la pittura viene applicata.
- Per colorare in tinta pastello aggiungere a Forte bianca F000 la quantità voluta di **Puro colore M04 Solas**. Per colorare in tinta piena utilizzare come base l'idropittura forte nella versione neutra M15F100. L'idropittura neutra non va mai usata tal quale, va sempre colorata per garantire una coprenza adeguata: inserire non meno del **10%** di colorante. Aggiungere al massimo il 20% di Puro colore, miscelare bene ed a lungo. NON utilizzare in esterno i coloranti M022 Blu oltremare, M050 Violetto oltremare, M051 Rosa oltremare.

In alternativa è possibile ricevere latte già colorate nella tinta desiderata scegliendola dalla mazzetta NCS Solas 305 tinte ed ordinando una colorazione direttamente in azienda utilizzando la mail clienti@solasnet.it.

- Applicare una mano a rullo o pennello coprendo omogeneamente la superficie.
- Effettuare l'applicazione da spigolo a spigolo senza interruzioni.

TERZA FASE

Dopo 12 ore dalla prima mano: Procedere con le stesse modalità all'applicazione della seconda mano di **Forte M15 Solas**.

Solo se necessario: generalmente due mani sono sufficienti per un risultato eccellente. In casi particolari di fondi non omogenei o per l'impiego di colori particolarmente chiari o molto scuri può essere necessaria una terza mano. Dopo 12 ore dall'applicazione della seconda mano di **Forte M15 Solas** verificare l'eventuale necessità di una terza mano da applicare con le stesse modalità di quelle precedenti.

NOTA BENE

1. L'applicazione delle idropitture per esterni non va effettuata con temperature inferiori agli 8°C e superiori ai 30°C.
 2. Non applicare idropitture per esterni su murature umide. Tutte le murature devono presentare omogeneità di essiccazione ovvero non vi devono essere macchie scure.
 3. Le idropitture in esterni non devono essere applicate sotto il sole battente (le pareti esposte a sud, in estate vanno tinteggiate al mattino molto presto), non vanno applicate in presenza di nebbia o con murature bagnate o umide.
 4. Eventuali danni su pareti colorate richiedono la tinteggiatura da spigolo a spigolo.
-

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.