



CICLO APPLICATIVO 8 2018



Pavimento in legno in interni

Trattamento per parquet in interni

TIPOLOGIA DI SUPPORTO

Legno nuovo o già trattato per calpestio in interni, in qualsiasi essenza.

PREPARAZIONE DEL FONDO

- **LEGNO GIA' TRATTATO:** eliminare il trattamento esistente tramite lamatura effettuata da un professionista fino a riportare il legno a nuovo.
- **LEGNO RICCO DI TANNINI:** essenze lignee quali Rovere e Castagno vanno trattate con una mano di **Anti-tannino D05 Solas** prima dell'applicazione dell'impregnante onde evitare la formazione di macchie bruno rossastre.
- Prima di passare al trattamento vero e proprio, il legno deve essere carteggiato con carta di grana 150 – 120, non utilizzare carte più fini.
- Pulire la superficie da trattare con un panno umido per eliminare eventuali tracce di polvere o sporco.
- Assicurarsi che il legno sia assorbente.

PRIMA FASE

Utilizzare il fondo per parquet ad acqua **U14 Fernalegno** (vedi cartella colori dedicata). Mescolare accuratamente e applicare utilizzando vello spandicera, rullo o pennello, facendo attenzione a non applicare prodotto in eccesso e a dare l'ultimo passaggio nel senso della vena del legno per evitare discromie. Dopo l'assorbimento del prodotto, circa 1 ora, passare la monospazzola con disco rosso, rendendo la superficie più liscia possibile. Aspirare la polvere.

Per essenze lignee poco assorbenti (esotiche, teak, ecc), si consiglia di utilizzare il fondo a solvente naturale **L14 Turapori**.

SECONDA FASE

Dopo almeno 4 ore dall'applicazione del fondo, stendere la prima mano di finitura per parquet, a scelta tra:

- **U18 Finitivo:** finitura ad acqua, satinata, adatta per ambienti a basso calpestio e basso rischio di macchie;
- **L16 Resistente:** finitura a solvente naturale, satinata, adatta a qualsiasi ambiente, anche ad alto calpestio e uso.

Applicare la prima mano di finitura scelta utilizzando vello spandicera, rullo o pennello, prima perpendicolarmente alla vena e poi nel senso della vena. Stendere in strato molto sottile ed eliminare gli eccessi.

TERZA FASE

Dopo almeno 24 ore dall'applicazione della finitura scelta, passare la monospazzola con disco rosso fino a rendere la superficie liscia e omogenea. Aspirare eventuale residui sulla superficie.

Applicare la seconda mano di prodotto utilizzando vello spandicera, rullo o pennello, prima perpendicolarmente alla vena e poi nel senso della vena. Stendere in strato molto sottile ed eliminare gli eccessi.

Non calpestare prima di 3 giorni.

QUARTA FASE

Trascorsi almeno 3 giorni di essiccazione lavare il pavimento con un bicchiere di **Lilla L21** e un bicchiere di **Saponetto D11** miscelati in 4 litri di acqua. Il pavimento va usato con attenzione per le prime 3 settimane dal termine dell'applicazione dell'ultima mano.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Evitare di far entrare in contatto il parquet con liquidi e sostanze aggressive quali a titolo di esempio: sgrassatori, acidi e basi forti, prodotti a base di candeggina, ammoniacca, alcool. Pulire sempre la superficie nel più breve tempo possibile.

- PULIZIA ORDINARIA: asportare la polvere e pulire con una miscela di **Saponetto D11** e acqua secondo scheda tecnica, una volta a settimana.
- LUCIDATURA ORDINARIA: per ridare brillantezza al pavimento, dopo aver pulito con Saponetto D11, applicare una mano di **Lilla L21** senza risciacquare, secondo scheda tecnica.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Il trattamento di oliatura garantisce un elevato nutrimento del legno ed il consumo del trattamento solo nella parte superficiale. Si consiglia di procedere con la manutenzione straordinaria solo quando il trattamento appaia non omogeneo, opaco o consumato; l'intervento può essere localizzato anche solo nella zona più usurata.

Asportare la polvere con un panno asciutto, pulire e nutrire la superficie con **Belparquet L19**, applicandolo come da indicazioni in scheda tecnica. Se il pavimento è di colore bianco, utilizzare Belparquet in versione bianca. Una corretta manutenzione assicurerà una corretta conservazione del pavimento nel tempo.

FAQ

1. Come elimino l'eccesso di Resistente L16 o Belparquet L19 se ne ho applicato troppo?

Se la problematica riguarda piccole porzioni di pavimento ed il prodotto è ormai asciutto è possibile rimuovere l'eccesso meccanicamente con l'uso di scotch brite, rimuovere eventuali residui solidi e massaggiare successivamente la superficie con un panno imbevuto di Belparquet L19 avendo cura di tirarlo molto bene per uniformare l'effetto. Nel caso in cui la superficie interessata sia vasta sarà necessario passare una monospazzola con disco abrasivo rosso o verde.

In caso il prodotto sia ancora appiccicoso è possibile rimuovere l'eccesso con un panno imbevuto di **Fluente L30 Solas**.

NOTA BENE

1. COLORE NATURALE: utilizzare la finitura nel colore U600 per variare il meno possibile il colore del legno.
 2. Applicare due mani di finitura per avere resistenza a macchie e usura.
-

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare l'applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.