



LINEA SMALTI
Scheda tecnica
PreSmalto F20 – Ottobre 2015



PreSmalto F20

Fondo bianco ad acqua alle resine vegetali per smaltature.

Fondo bianco e carteggiabile per la preparazione di superfici in legno, intonaci e materiali porosi in genere, da smaltare.

IMPIEGO

- Fondo per smaltature ad alta coprenza.
- Fondo per laccature.

CARATTERISTICHE

ASPETTO

Bianco, colorabile con Opale F50 Solas.

AZIONE

Isolante fissativo idrorepellente per la preparazione dei fonti da trattare con smalto; antistatico.

RESA

8-10 m²/L per mano.

ESSICCAZIONE

- 6-8 ore per la mano successiva. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.
- Temperatura e umidità diverse da quelle indicate possono modificare i tempi di essiccazione.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, litopone, argilla, biossido di titanio, stearato di calcio, olio di lino, olio turco, caolino, standolio di tung, lecitina di soia, borati, < 1% caseina, silice, < 0.25% idrossido di sodio, ammonio idrato.

ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati e da sostanze tossiche in genere.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Mescolare bene prima dell'utilizzo.
- Non utilizzare sulle pareti interne dei mobili
- Stendere il prodotto a pennello, a spruzzo o con rullo a pelo corto.
- Non applicare a temperature inferiori a 8°C.
- Superficie asciutta dopo circa 6/8 ore e carteggiabile dopo 20/24 ore.
- Per ottenere massima copertura, colorare con **Opale F50 Solas** con cui si intendere smaltare la superficie.
- Per laccature si consiglia di leggere l'ALLEGATO I (pagina 4).



LINEA SMALTI
Scheda tecnica
PreSmalto F20 – Ottobre 2015



DILUIZIONE

- Pronto all'uso per applicazione a pennello/rullo.
- Diluire con 10% di acqua per applicazione a spruzzo:
 - 75mL per la confezione da 0.75L
 - 350mL per la confezione da 3.5L
 - 2L per la confezione da 20L
- **Diluizioni superiori a quanto indicato pregiudicano la resistenza della finitura.**

COLORAZIONE

Per ottenere massima copertura, colorare con **Smalto F50 Solas** con cui si intendere smaltare la superficie.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/ 7°C si conserva per almeno 2 anni.

PULIZIA ATTREZZI

Per una migliore cura dei pennelli e dei rulli, utilizzare **Lavapennelli D50 Solas**. In alternativa usare acqua e sapone.

AVVERTENZE

Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali.
Non ingerire il prodotto.

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo alle resine vegetali per la preparazione di superfici murarie o in legno da trattare con smalti tipo **Opale F50 Solas**; esente da resine acriliche, viniliche, alchidiche, di poliuretanic, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere; in scheda tecnica compare la dichiarazione totale delle materie prime. Il COV è di 0 g/L È di colore BIANCO. Ha una resa di circa 8-10 mq/Litro. Si consiglia l'applicazione a pennello, rullo (a pelo corto) o spruzzo. È pronto all'uso. In caso di applicazione a spruzzo diluire fino al 10 % con acqua. È colorabile con **Opale F50 Solas**. Dopo 6/8 ore è asciutto e dopo 20/24 ore è carteggiabile.

CONFEZIONI

- 0,750 litri (per circa 7 mq, 1 mano)
- 3,5 litri (per circa 30 mq, 1 mano)
- 14 litri (per 120 mq, 1 mano)

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PESO SPECIFICO	1.25 ± 5% kg/L
VISCOSITA'	1100-1300 CPs
pH	8-9
CONTENUTO SOLIDO	50 ± 2 % m/m
ESSICCAZIONE	6-8 ore
RESA	8-10 m ² /L
COV	0 g/L



LINEA SMALTI
Scheda tecnica
PreSmalto F20 – Ottobre 2015



COV - DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Limite g/l*	COV Solas g/l
h	Primer fissativi	BA	30	0

** limite max di COV consentito dall'1/01/2010 secondo la Direttiva 2004/42/CE.*



LINEA SMALTI
Scheda tecnica
PreSmalto F20 – Ottobre 2015



ALLEGATO I

Per preparare il fondo per una laccatura si consiglia di applicare almeno due mani di **PreSmalto F20 Solas** carteggiando finemente tra una mano e l'altra. Successivamente applicare almeno due mani di **Opale F50 Solas**. **È necessario valutare il tipo di supporto su cui si effettua la laccatura, se molto assorbente e disomogenea potrebbe essere necessario applicare una terza e quarta mano di PreSmalto F20 Solas** rispettando i tempi di asciugatura da scheda tecnica.

CICLO CONSIGLIATO

1. PreSmalto F20 Solas
2. Asciugatura e carteggiatura
3. PreSmalto F20 Solas
4. Asciugatura e carteggiatura
5. Se necessario ripetere le fasi precedenti
6. Opale F50 Solas
7. Asciugatura
8. Opale F50 Solas
9. Asciugatura

N.B. I tempi di asciugatura sono consultabili in scheda tecnica.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.