



LINEA MURO

Scheda tecnica Potente M06

Aprile 2018



Potente M06

Idropittura per interni con potere antimuffa alle resine naturali.

Per tinteggiare muri interni nuovi o già pitturati, ben preparati, per prevenire la formazione di muffe.



POTERE COPRENTE

LAVABILITÀ

TRASPIRABILITÀ

IMPIEGO

- Per la tinteggiatura di parete interne soggette alla formazione di muffe.

CARATTERISTICHE

ASPETTO

Bianca opaca.

AZIONE

Antimuffa. Buona copertura ed elasticità. Antistatica, non attira né fissa la polvere lasciando i muri puliti più a lungo.

RESA

- 8 - 10 m²/L per mano.
- La resa è influenzata dal tipo di supporto e dalle condizioni ambientali.

ESSICCAZIONE

- 4/8 ore per la mano successiva. Dati riferiti alla temperatura di 20°C e umidità rel. del 60%.
- Temperatura ed umidità differenti da quelle indicate possono modificare i tempi di essiccazione.
- Le resine e gli oli naturali per loro natura necessitano di 3/5 settimane per essiccarsi ed indurire completamente, è possibile avvertire un odore caratteristico, non pericoloso, nel periodo seguente all'applicazione del prodotto.

DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME

Acqua, carbonati di calcio, biossido di titanio, silicati, caolino, caseina, borati, colofonia esterificata, olio di ricino, glicerina, <0,3% cellulosa, IPBC, alluminio magnesio silicato, sodio idrossido, olio essenziale di lavandino, essiccante al ferro.

ESENTE DA: resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isocianati e da sostanze tossiche in genere.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

- Preparazione del muro: applicare sempre una mano di **Fissante M10 Solas** (si veda scheda tecnica).
- Applicare due mani a rullo, pennello o spruzzo.
- Non applicare a temperature inferiori a 8°C.
- Attendere 4/8 ore per la mano successiva.

DILUIZIONE

- Pronta all'uso.
- **Diluizioni superiori a quanto indicato pregiudicano la resistenza della finitura.**



LINEA MURO

Scheda tecnica Potente M06

Aprile 2018



COLORAZIONE

Colorabile con **Colori concentrati ad acqua M01 Solas**.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall'irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5°/ 7°C si conserva per almeno 2 anni.

PULIZIA ATTREZZI

Per una migliore cura dei pennelli e dei rulli, utilizzare **Lavapennelli D50 Solas**. In alternativa usare acqua e sapone.

AVVERTENZE

Contiene: IPBC può provocare una reazione allergica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltiti secondo le disposizioni di legge locali. Non ingerire il prodotto.

CONFEZIONI

0,750 litri (per 7 – 8 mq, 1 mano)

3,5 litri (per 30 - 35 mq, 1 mano)

14 litri (per 125 – 140 mq, 1 mano)

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PESO SPECIFICO	1.5 ± 0.05 kg/L
VISCOSITA'	2000-3000 CPs
pH	8 - 9
CONTENUTO SOLIDO	63 ± 2 % m/m
ESSICCAZIONE	4 - 8 ore
RESA	8 - 10 m ² /L
COV	0.3 g/L

COV - DIRETTIVA 2004/42/CE del parlamento europeo

Definizione di COV (composto organico volatile): qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250°C, misurato ad una pressione standard di 101,3 kPa.

	Sottocategoria	Tipo	Limite g/l*	COV Solas g/l
a	Pitture opache per pareti e soffitti interni.	BA	30	0.3

* limite max di COV consentito dall'1/01/2010 secondo la Direttiva 2004/42/CE.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.